

# duotech

## exclusive surfaces

PRODUCTO: **PRIMER TEX**

### DESCRIPCIÓN

IMPRIMACION SELLADORA, IMPERMEABLE Y CONSOLIDANTE EN BASE AGUA DE ACABADO TEXTURADO.

Imprimación en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Baja absorción de agua, forma película superficial. Crea una barrera elástica, impermeable y transpirable. Su acabado texturado favorece la adherencia de membranas y morteros, ayudando a crear una capa uniforme de fácil aplicación.

### DATOS TÉCNICOS

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Peso específico                 | ~1.5 g/cc.                              |
| Secado al tacto                 | 1 hora                                  |
| Estabilidad a las heladas       | Buena                                   |
| Repintado                       | 6 Horas                                 |
| Resistencia al exterior         | Alifático. Resistente a los UV.         |
| Resistencia a la saponificación | Buena                                   |
| Adherencia                      | Muy buena                               |
| Acabado                         | Brillo según rendimiento (Gris)         |
| Espesor recomendado             | 150 µm.                                 |
| Rendimiento                     | ± 8m <sup>2</sup> /Kg. Según superficie |

### USO RECOMENDADO

PRIMER TEX está desarrollado para la preparación de superficies, especialmente concebido para consolidar y sellar soportes que lo requieran. También para optimizar el anclaje o compactación de soportes. Previa a la colocación de morteros.

### ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

### SEGURIDAD

PRIMER TEX no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

### DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO. Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede diluir un 15% con agua.

### PRESENTACIÓN

Bote 15 Kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas

# duotech

exclusive  
surfaces

variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.