

duotech

exclusive
surfaces

PRODUCTO: SISTEMA PISCINAS DE ARENA

SISTEMA PARA DECORACIÓN DE PISCINAS CON ACABADO DE ARENA

DESCRIPCIÓN

Sistema multicapa de 3 fases para la decoración de piscinas de arena.

SOPORTE

El soporte debe ser hormigón gunitado con un fraguado mínimo de 28 días. Dicho tiempo se puede alargar debido a factores ambientales como la humedad y temperatura.

FASE 1 IMPERMEABILIZACIÓN

Para asegurar la total estanquedad del vaso de la piscina se aplica la imprimación **Primer 300** y 3 capas sucesivas de mortero impermeable **Cementproof 2C Fast** reforzadas con malla de fibra de vidrio de 150g.

Secado mínimo entre capas 24h.

Curado total previo a la fase 2, 7 días.

FASE 2 DECORACIÓN

Se divide la superficie de la piscina en tramos, de forma que podamos trabajar el acabado de forma cómoda y sin prisas.

Se aplica una pasada de Sand Pool Primer en el tramos en que se vaya a trabajar.

Cuando la imprimación adquiera la textura adecuada se extiende sobre ésta la mezcla de **Arena de cuarzo coloreado** y **Mixture resin sand + Acelerante** y se trabaja con la herramienta adecuada hasta lograr el acabado deseado.

Se repite el proceso tramo a tramo hasta cubrir la superficie total de la piscina y la playa.

Secado mínimo 24h.

FASE 3 PROTECCIÓN

Por último se aplican dos capas de barniz de poliuretano **Top Pol Transparent**.

CURADO TOTAL Y MANTENIMIENTO

Una vez finalizados los trabajos se debe esperar un mínimo de 10 días previo al llenado de la piscina para favorecer el curado de los materiales.

Transcurridos entre 6 y 10 años desde la puesta en marcha del sistema se recomienda una limpieza en profundidad y la aplicación de una capa de protección con su correspondiente curado. De esta forma se asegura un mantenimiento óptimo del sistema.

Antes de la aplicación se recomienda leer detenidamente esta ficha técnica junto con las fichas específicas de todos los